

## Technisches Datenblatt

# Duresco NU 6210 V

Produktcharakteristik:	Glasfaserverstärkte Epoxid-Formmasse mit sehr guten mechanischen Eigenschaften und hervorragender Temperaturwechselbeständigkeit
Anwendungsgebiete:	Umhüllung von elektrischen Bauteilen, z.B. Magnetspulen, Sensoren, Statoren, Elektronik
Verarbeitungsmethoden:	Spritzgiessen und Spritzpressen
Lagerfähigkeit:	12 Monate bei Temperaturen $\leq 8^{\circ}\text{C}$

Die Angaben in unserer Publikation sind typische Messwerte basierend auf dem heutigen Stand. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen.

## Technisches Datenblatt

### Mechanische Eigenschaften:

	Norm	Einheit	Wert
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	100
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	190
Randfaserdehnung	ISO 178	%	1.4
E-Modul aus Biegeversuch	ISO 178	MPa	17'000
Schlagzähigkeit	ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	22

### Physikalische und thermische Eigenschaften:

	Norm	Einheit	Wert
Dichte	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	1.95
Wasseraufnahme (100°C/30min)	ISO 62	%	0.06
Glasumwandlungstemperatur	ISO 6721-7	°C	120
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8894	W/mK	0.85
Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 11359-2	ppm/K, (20–110°C)	20

### Elektrische Eigenschaften:

	Norm	Einheit	Wert
Spezifischer Oberflächenwiderstand	IEC 60093	$\Omega$ , 25°C	10 <sup>16</sup>
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	$\Omega$ cm, 25°C	10 <sup>15</sup>
Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$	IEC 60250	%, 50 Hz, 25°C	1.6
Dielektrizitätskonstante $\epsilon_r$	IEC 60250	-- , 50 Hz, 25°C	5.0
Kriechstromfestigkeit	IEC 60112	CTI	300